



Artimo
Dhr. Raymond van Hal
De Meeten 53
4706 NK ROOSENDAAL
Nederland

Uw bericht van
02-10-2019

Uw kenmerk

Datum
31-10-2019

Beproeivingsverslag 19.05569.01

Gevraagde testen :


EN 13773 (2003)

Staalnummer	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T1921199	Veliso CS	02-10-2019



Gina Créelle
Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analysesresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Referentie: T1921199 - Veliso CS

Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.

Datum beëindiging test	31-10-2019
Toegepaste norm	EN 1101 (1995) + A1 (2005)
Productnorm	EN 13773 (2003)
Afwijking van de norm	-
Conditionering	20°C, relatieve vochtigheid 65%
Aansteking	Aan de rand

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	2
6	1	1
7	0	1
8	0	1
9	0	2
10	1	2
11	1	1
12	0	1
13	0	1
14	0	1
15	0	2
16	1	1
17	0	1
18	0	1
19	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken

De test vereist ten minste vijf gevallen van ontsteking en vijf gevallen van niet-ontsteking. Aangezien minder dan vijf gevallen van ontsteking werden gemeten en, rekening houdend met §12 van ISO 6940, wordt een 'niet-ontsteking' genoteerd voor deze test.

Breedte

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
6	0	1
7	0	1
8	0	1
9	0	2
10	1	1
11	0	1
12	0	1
13	0	1
14	0	1
15	0	1
16	0	1
17	0	1
18	0	1
19	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken

De test vereist ten minste vijf gevallen van ontsteking en vijf gevallen van niet-ontsteking. Aangezien minder dan vijf gevallen van ontsteking werden gemeten en, rekening houdend met §12 van ISO 6940, wordt een 'niet-ontsteking' genoteerd voor deze test.

Referentie: T1921199 - Veliso CS

Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.

Datum beëindiging test 21-10-2019
 Toegepaste norm EN 13772 (2011)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

	Kant A	Kant B	Kant B	Kant B
Doorbranden 1 st draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 2 ^{de} draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 3 ^{de} draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	120	130	130	130
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

Breedte

	Kant A	Kant B	Kant A	Kant A
Doorbranden 1 st draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 2 ^{de} draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 3 ^{de} draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	135	130	130	125
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

Klassering volgens EN 13773

Klasse 1